

Ihofon DFR Πυραμίδα

Ηχοαπορροφητικό

Περιγραφή προϊόντος

Τα Ihofon DFR Πυραμίδα είναι ηχοαπορροφητικά υλικά από αφρώδη εύκαμπτη πολυουρεθάνη πολυεστερικής βάσης. Έχουν επιφάνεια πυραμίδας προσδίδοντας μέγιστη ηχοαπορροφητικότητα.

Πλεονεκτήματα

- Ηχοαπορροφητικό
- Αυτοσβηνόμενο
- Εύκαμπτο
- Δεν οξειδώνεται
- Φιλικό στο περιβάλλον
- Δεν περιέχει απαγορευμένα χημικά
- Άοσμο

Εφαρμογές

- Στούντιο ηχοληψίας
- Χώρους διασκέδασης
- Ηχοπαγίδες
- Γεννήτριες
- Αγωγούς εξαερισμών

Συσκευασία


- Ihofon DFR Πυραμίδα 960x960x50mm

Χρώμα

- Ανθρακί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (ISO 845)	26 ± 1kg/m ³
Συμπεριφορά στην φωτιά	MVSS 302: SENBR
Σκληρότητα (N) ISO 2439 (ILD %40)	200 ± 15%
Εφελκυστική αντοχή (kPa) ISO 1798	≥ 105
Θερμοκρασιακά όρια εφαρμογής	-50°C, +100°C
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (%) ISO 1798	≥ 130
Αντοχή σε σχίσιμο (N/cm) ASTM D 3574	≥ 3,5
Συντελεστής ηχοαπορρόφησης (αs)	EN ISO 354



Νομικές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση δίνοντας ΚΑΜΙΑ εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου μας. Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.